

## **Technisches Datenblatt**

## **Revolution Gerippt**

Eigenschaften		Testmethode			
Flächengewicht	g/m²	EN ISO 536	90	100	270
Dicke	μm	EN ISO 534	130	145	380
Bendtsen Rauhigkeit	ml/min	ISO 8791	600	600	600
Absolute Feuchte	%	ISO 286	4,8	4,8	6,8
Wasseraufnahme	g/m²	ISO 535	26	26	26

Stand 03/2019