



Technisches Datenblatt

Revolution Halbglatte

Eigenschaften		Testmethode			
Flächengewicht	g/m ²	EN ISO 536	90	100	270
Dicke	µm	EN ISO 534	120	130	325
Bendtsen Rauigkeit	ml/min	ISO 8791-2	225	225	225
Absolute Feuchte	%	ISO 286	4,8	4,8	6,8
Wasseraufnahme	g/m ²	ISO 535	26	26	26

Stand 03/2019

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissenstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeit liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

All technical sheets are to be used for orientation purposes only and are not to be considered as a guarantee.

Further testing is always recommended.

MAY+SPIES reserves the right to make changes without prior notice.