Technisches Datenblatt

TARGET plus Offset

Eigenschaften		Testmethode									
Flächengewicht	g/m²		**70**	**80**	**90**	**100**	**120**	**170**	**250**	**300**	**350**
Dicke	µm	ISO 534	92	106	119	130	150	205	305	365	425
Volumen	µm/g/m²		1,31	1,33	1,32	1,30	1,25	1,21	1,22	1,22	1,21
Weißgrad nach	CIE	ISO 11475	166	166	166	166	166	166	166	166	166
Bendtsen Rauhigkeit	ml/min	ISO 8791-2	180	180	180	180	180	200	200	200	200
Absolute Feuchte	%	ISO 287	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
Opazität	%	ISO 2471	90	94	95	96	98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98
Umweltrelevante Produktzertifikate											
FSC® (SCS-COC-001585)		FSC Mix Credit									

Stand 09/2019

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissenstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeit liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

All technical sheets are to be used for orientation purposes only and are not to be considered as a guarantee.
Further testing is always recommended.
MAY+SPIES reserves the right to make changes without prior notice.